

MADEIRA SERRADA DE PINHO SILVESTRE TRATADA



COMPRIMENTO (m)	LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURAS (mm)
3,0 e 3,3	50	38
	75	38
	100	38
	150	38
3,6 a 5,4	50	38
	75	38
	100	38
	150	38
	50	50
	75	50
	100	50
	150	50
	75	75
	100	75
	110	75
	150	75
	175	75
	225	75
	100	100
	150	100
	200	100

CARACTERÍSTICAS	
Espécie	Casquinha / Pinho Nórdico / Pinho Silvestre
Classe de risco	AUTOCLAVE CLASSE 4 conforme NF EN335
Acabamento	Bruto ou Aplainado nas 4 faces, incluindo quinas quebradas
Certificados	FSC / PEFC / CE
Tratamento	Tratamento HT se solicitado
Comprimento	Entre 3 a 5,4 m
Aplicação	Todo o tipo de utilização em ambientes exteriores (alpendres, decks, vedações, passadiços, etc. Madeiras em contacto com o solo ou fonte de humidade)
	Outras secções ou comprimentos disponíveis Cor castanho

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.